

Technische Weisungen für mineralische Putzsysteme

Dickschicht Systeme

Alle Grundputze > / gleich 6 mm (nach SIA)
AquaROYAL, Jurasit Kratzputze, Jurasit Waschputze

Grundputz AquaROYAL 10 mm aufgeraut
(exkl. Abschlussprofile, ca. CHF 6.00/m²)

Dünnschicht Systeme

Alle Grundputze < 6 mm (nach SIA)
Alle mineralischen Putzsysteme ausser
AquaROYAL, Jurasit Kratzputze, Jurasit Waschputze

Grundputz aufgeraut

Untergründe

AWD: K5, K5 PUR, K6, H6-V
Bestehende Putzsysteme (Erneuerung) mineralisch und organisch > erfordern eine Haftbrücke

Nicht zulässige Untergründe für mineralische Putzsysteme

Holzfasertafeln (Diffutherm, Gutex o. ähnliche)
Schichtholzplatten, OSB, Fermacell Faserplatten

Mineralische Sarna-Granol Deckputze

Rauputz mineral: Vollabrieb, Kretzliputz
Modellierputz mineral
Kellenwurf mineral: Rundkorn (Typ R), gebrochenes Korn (Typ G)
Sandstein-Deckputz
Jurasit Kratzputz
Jurasit Waschputz

Strukturen

Vollabrieb, Negativabrieb
Kellenwürfe
Besenstriche fein und grob, Kämmungen fein und grob
Rollerstrukturen
Gitterstruktur
Scheibentechnik, gezogene Flächen, Spachtelungen

Farben

KEIM Silikat, 2K-Purkristalat, Paintolan Silikonharz
KEIM Lasuren, Metallicanstriche, Cool Colours

Effekte

Glimmer, Glasglitter, Glasperlen, Siliciumkarbid



FASSADEN - WÄRMEDÄMM - SYSTEME

Sarna-Granol AG
Hochhaus
CH-6060 Sarnen
T +41 41 666 32 32
info@sarna-granol.ch
www.sarna-granol.ch



KEIMFARBEN AG

Wiesgasse 1
CH-9444 Diepoldsau
Tel: (+41) 71 737 7010
Fax: (+41) 71 737 7019
www.keim.ch
info@keim.ch

ERLEBNIS FASSADE

Mit Struktur ans Werk. Das wegweisende Forum für Architekten, Planer und verarbeitende Unternehmer visualisiert die Thematik der mineralischen, strukturierten Putzoberflächen und Farbspektren.


Die Oberflächenstruktur als prägendes Element der Architektur eröffnet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten der räumlichen Fassade.




FASSADEN - WÄRMEDÄMM - SYSTEME

Sarna-Granol AG
Hochhaus
CH-6060 Sarnen

T +41 41 666 32 32
info@sarna-granol.ch
www.sarna-granol.ch




Fotos: Sarna-Granol AG



Besenstrich

Werkzeuge



Modellierputz mineral 1.2 mm
Schichtdicke min. mm 3-4
Strohbesen
Anstrich: Grundieranstrich, Zwischenanstrich,
1 x Deckanstrich Metallic

Modellierputz mineral 1.2 mm
Schichtdicke min. mm 3-4
Stossbesen grob
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat

Kellenwurf mineral Rundkorn 6-8 mm gezogen
Kunststoffbesen
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat, gehöht mit
Silikatanstrich hell


Rauputz mineral 1.5 mm gezogen
Rauputz mineral Vollabrieb 4-5 mm gezogen
Kunststoffbesen
Anstrich: 2 x Silikatanstrich



SüdPark . Basel
Grundputz Armiermörtel
Schichtdicke min. mm 5-6
Besenstrich mittelgrob
Anstrich: Deckanstrich Metallic




**Wohnüberbauung
CLARIDA . Wald (ZH)**
Modellierputz mineral 1.2 mm
Schichtdicke min. mm 3-4
Strukturtraufel profiliert
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat



MFH Dorfstrasse . Luzern
Modellierputz mineral 1.2 mm
Schichtdicke min. mm 3-4
Strukturtraufel profiliert
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat



Wohnen am Rhein . Vals
Modellierputz mineral 1.2 mm
Schichtdicke min. mm 3-4
Stossbesen grob
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat



Museum der Kulturen . Basel
Voranstrich
Sandstein-Deckputz A-105, 0.7 mm
2-schichtig aufgezogen, geglättet
mit Gummireibscheibe aufgeraut



**Wohnüberbauung
Dorenbach . Luzern**
Modellierputz mineral 1.2 mm
Schichtdicke min. mm 5-6
Strukturtraufel profiliert
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat



Scheibentechnik

Rauputz mineral Kretzliputz Negativ 3-4 mm
Abgerieben Polystyrolreibscheibe,
geglättet Plastikreibscheibe

Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat

Anstrich AquaROYAL : Absäuern, 2 x Purkristalat 2K



Rauputz mineral Kretzliputz Negativ 3-4 mm
Abgerieben Polystyrolreibscheibe,

Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat

Anstrich AquaROYAL : Absäuern, 2 x Purkristalat 2K




Jurasit Edelputz eingefärbt
Negativ Kretzliputz 3-4 mm
Abgerieben Gummireibscheibe

Rauputz mineral Vollabrieb 2.0 mm abgerieben

Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat

Glasglitter farblos in nassen Deckanstrich
eingebblasen




Gitterstruktur

Modellierputz mineral 1.2 mm gezogen
1-schichtig

Glasgittergewebe 6 / 6 mm

Anstrich: Grundieranstrich, Zwischenanstrich,
1 x Deckanstrich Metallic



Kämmungen

Werkzeuge

z.B. Modellierputz mineral 1.2 mm

1-schichtig

Grasrechen

Anstrich: Grundieranstrich, Zwischenanstrich,

1 x Deckanstrich Metallic

z.B. Modellierputz mineral 1.2 mm

1-schichtig, kreuzweise strukturiert

Laubrechen

Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat

Kellenwurf mineral Rundkorn 4-5 mm

gezogen

Laubrechen

Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat

Rollstruktur


z.B. Rauputz mineral 2.3 mm gezogen

2-schichtig

Nadelroller


Anstrich: Grundieranstrich, Zwischenanstrich,

1 x Deckanstrich Metallic



Kratzputze

Rauputz mineral 2-3 mm
Auf 3-fache Kornstärke aufgezogen
Abbindezeit 12 h
Kratzen mit Kratzbrett
Anstrich: Fixativ, 2 x Lasuranstrich



Rauputz mineral 2-3 mm
Auf 3-fache Kornstärke aufgezogen
Abbindezeit 12 h
Kratzen mit Kratzbrett vertikal
Anstrich: Fixativ, 2 x Lasuranstrich



Jurasit Waschputz light
Schichtdicke 8-10 mm
Abbindezeit 12 h
Gewaschen mit Schwamm
Anforderung Grundputz:
Armiermörtel 6.0 mm aufgeraut
Armierungsgewebe weiss



Kellenwürfe

Rauputz mineral 1.5 mm gezogen (wahlweise)
Kellenwurf mineral Rundkorn 8-16 mm geworfen
Mauerkelle
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat



Kellenwurf mineral Rundkorn 4-5 mm geworfen
Mauerkelle
Anstrich: 2 x Lasuranstrich



Spachtelungen

Rauputz mineral 2-3 mm
gespachtelt
Anstrich: Grundieranstrich, Metallicanstrich




Rauputz mineral 1.5 mm
gespachtelt, geschliffen
Anstrich: 2 x Lasuranstrich



Voranstrich
Sandsteindeckputz A-105, 0.7 mm
2-lagig aufgezogen mit Stahltraufel
Aufgeraut mit Gummireibscheibe



Voranstrich
Sandsteindeckputz A-100, 0.7 mm
2-lagig aufgezogen mit Stahltraufel,
geglättet



Modellierputz mineral 1.2 mm
gespachtelt, Brettstruktur
Anstrich: 2 x Deckanstrich Silikat